

바이오디젤



기술분류

거래유형

라이선스

기술가격

별도 협의

기술구분

패키징 기술

기술개요

본 기술은 **바이오디젤 제조용 고체 염기촉매 제조** 기술이다. 제올라이트에 염기성 물질을 담지시켜 바이오디젤의 제조 시 우수한 반응 활성을 나타내어 **바이오디젤의 수율(전환율)이 우수**하다. 또한 반응종료 후 **촉매의 회수 및 재사용이 용이**하며, **폐수 등이 발생되지 않아** 바이오디젤의 **생산성 향상**에 기여할 수 있다.

기술개발배경

바이오디젤 제조시 복잡한 반응공정 개선 및 수율(전환율)이 낮은 문제점 해결

기존기술 한계


- 반응속도가 느리고, 반응장치가 부식되는 등의 문제점 발생
- 공정이 복잡하고 많은 생산설비가 필요하다는 단점 발생
- 반응물과의 혼합이 어렵고, 반응 후 촉매 처리를 위한 공정에서 다량의 폐수가 발생하여 환경오염 우려
- 정제 등의 전처리 과정을 통해 반드시 제거한 후 사용해야 하는 불편함 발생

개발기술 특성

- 불균질의 고체 염기촉매로서, 바이오디젤의 제조 시 우수한 반응 활성을 나타내어 바이오디젤의 수율(전환율)이 우수
- 촉매의 회수 및 재사용이 용이
- 폐수 등이 발생되지 않아 바이오디젤의 생산성 향상에 기여

기술구현

- 본 기술의 구현 구성은 아래와 같다.
- 바이오디젤 제조용 고체 염기촉매
 - 제올라이트 100중량부에 대하여 30 내지 70중량부로 함침법(Incipient wetnessimpregnation)으로 담지
 - 염기성 물질은 수산화칼륨(KOH), 수산화나트륨(NaOH), 수산화칼슘(Ca(OH)2), 수산화바륨(Ba(OH)2) 및 수산화암모늄(NH4OH)으로 이루어진 군중에서 선택된 하나 이상 포함
 - 제올라이트에 담지된 후, 300℃ 내지 700℃에서 소성되어 담지된 것을 특징으로 하는 바이오디젤 제조용 고체 염기촉매
 - 염기성 물질이 담지된 제올라이트를 300℃ 내지 700℃의 온도에서 소성
 - 고체 염기촉매 하에서 알코올과 반응
 - 원료와 알코올을 1 : 3 내지 1 : 18의 몰비로 사용
 - 반응 온도는 50℃ 내지 200℃
 - 반응 시간은 1시간 내지 10시간



주요도면, 사진

[촉매 제조 시 소성 온도에 따른 수율 평가 결과]

비 고	소성 온도(℃)	바이오디젤 수율(%)
실시예 1	100	10.5
실시예 2	300	63.9
실시예 3	500	83.5
실시예 4	700	62.9
실시예 5	900	50.1

기술완성도

TRL 1

TRL 2

TRL 3

TRL 4

TRL 5

TRL 6

TRL 7

TRL 8

TRL 9

연구실 규모의 부품/시스템 성능 평가 완료

기술활용분야

바이오디젤 산업

시장동향

- 바이오디젤은 기본적으로 유황의 함량이 낮아 내연기관에서 연소될 경우 기존 디젤유보다 황산화물이 적게 발생할 뿐만 아니라 분진, 미연 탄화수소 및 일산화탄소의 발생이 기존 디젤유보다 훨씬 적다는 장점을 지니고 있음
- 현재 바이오디젤 생산 원료의 95% 이상은 식물성 기름이며 이러한 곡물유의 사용은 향후 급증하는 바이오디젤 수요 충족에 부족할 뿐만 아니라 고비용의 주원인임 (원료비가 바이오디젤 총 생산비의 80%임). 단기 대책으로 미 활용되고 있는 폐유지(폐식용유, 산업 유지부산물 및 동물성 유지 등)를 원료로 바이오디젤을 생산하는 플랜트가 검토되고 있음
- 국내 시장규모는 중장기 보급계획 기준으로 2020년까지 BD7 로 혼합비율이 해마다 0.5% 증가하여, 2020년 2조 원으로 확대될 것으로 전망
- 바이오디젤 세계 시장 규모는 2011년 200억 달러 규모의 시장을 형성하고 있는 것으로 나타났으며, 연평균 7.0% 성장하여 2016년에는 264억 달러로 2011년 대비 64%성장할 것으로 예상됨

지식재산권 현황

No.	특허명	출원일자	등록(출원)번호	IPC
1	바이오디젤 제조용 고체 염기촉매 및 그 제조방법, 그리고 바이오디젤의 제조방법	2009.12.24	10-1107719	B01J 29/06
	바이오디젤 연료의 제조방법	2010.01.24	10-0938236	C10L 1/32